

Rebouchage et lissage

Enduit de rebouchage et lissage allégé prêt à l'emploi





Enduit de rebouchage très blanc, sans limite d'épaisseur

SUPPORTS

Béton, brique, aggloméré, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment,...

LES PRODUITS

Sans retrait
Très blanc
Prêt à l'emploi





Rebouchage

Enduit de rebouchage et lissage allégé prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**..... Couteau à enduire.
- Préparation** 1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur.
2/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**..... Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** Blanc.
- Caractérisation**..... (NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification**..... (EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Densité**..... 1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.
- Composition**..... Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1 L (0,6 kg)	3496250459151	Carton de 6 seaux
2,5 L (1,4 kg)	3496250459168	Seau



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr